


# KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE



Pojam savremene kolovozne konstrukcije podrazumijeva višeslojnu konstrukciju koja se postavlja na **posteljicu** i sastoji se od **podloge** i **zastora**.


Uloga kk je da preuzme saobraćajno opterećenje i da ga prenese na podlogu, tako da sama konstrukcija pretrpi što manja ostećenja u datim vremenskim okolnostima.

Da bi ispunila svoj cilj, kk mora da ima odgovarajuću:

- nosivost
- trajnost
- otpornost na klizanje
- da je zaštićena od dejstva vode


Udio troškova gradnje kk u ukupnim troškovima gradnje puta iznosi 30-50% (zavisno od konfiguracije terena i objekata na trasi).

## VRSTE KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA



- **fleksibilne** – bitumenom vezani materijali, elastičnije i deformabilnije od krutih
- **krute** – portland cementom vezani materijali, prenose opterećenje na veću površinu posteljice, manji naponi na pritisak i manje deformacije od fleksibilnih

## VRSTE KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA



- fkk su elastičnije i deformabilnije u odnosu na kkk
- kkk zbog svoje velike krutosti, opterećenje prenose na daleko veću površinu posteljice, izazivajući znatno manje napone na pritisak i deformacije u podtlu, u odnosu na fkk
- kkk su za oko 20-30% tanje u odnosu na fkk
- betonski kolovozi su primarno skuplji i zahtijevaju vrlo obučene izvršioce, za razliku od asfaltnih kolovoza
- u procesu eksplotacija se pokazuje da vrijedi ulagati u betonske kolovoze, jer su, dugoročno gledano, jeftiniji:
  - kkk - 30-50 godina do prve rehabilitacije
  - ffk - 10-15 godina do prve rehabilitacije

## ELEMENTI KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA

### Posteljica

Posteljica predstavlja temelj kolovozne konstrukcije. U usjeku je od prirodnog tla, u nasipu od transportovanog materijala iz usjeka ili pozajmišta-prerađenog.

Osnovna uloga posteljice je da:

- omogući pravilnu izgradnju slojeva iznad nje
- zaštiti trup puta do momenta građenja narednih slojeva
- da pruži ujednačenu nosivost i ravnost

Nosivost posteljice izražava se kalifornijskim indeksom stišljivosti (CBR) koji kod Kkk mora biti veći od 3%, a kod Fkk veći od 5%.

U slučaju nedovoljne nosivosti ( $CBR \leq 2\%$ ), posteljica se može stabilizovati mehanički ili hemijski. Stabilizacija posteljice je često racionalnija od povećanja debljine slojeva iznad nje.

## ELEMENTI KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA

### Posteljica

Poboljšanje kvaliteta posteljice:

- ako je debljina lošeg tla u posteljici manja od 1.5m, može se zamijeniti boljim materijalom (provjeriti ekonomsku opravdanost)
- mehanički postupak sastoji se u poboljšanju granulometrijskog sastava temeljnog tla i njegovom zbijanju (postiže se veća čvrtoća na smicanje, manja konsolidacija, vodopropustljivost i apsorcija vode)
- hemijski postupak koristi veziva: cement, kreč, pepeo, bitumen

Veoma je važno da je posteljica zaštićena od mraza, što se postiže spuštanjem nivoa podzemnih voda ili izolacionim prevlakama.

Minimalni poprečni nagib površine iznosi 4 (3)%, zavisno od karakteristika tla i uslova odvodnjavanja.

## ELEMENTI KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA

### Donja podloga

- jedan ili više slojeva prirodnog ili mehanički/hemijski stabilizovanog tla, drobljenog agregata, šljunkovito-pjeskovitog agregata ili otpadnog materijala (drobljeni beton, šljaka)

Donja podloga ima ulogu da:

- zaštiti posteljicu od mraza (smanji ili sprijeći dejstvo mraza)
- obezbjedi uniformnu nosivost postejlice
- poveća ukupnu nosivost kk

Najčešće se izvodi sa debljinom od 20-50cm. Ako posteljica ima veliku nosivost ( $CBR \geq 10\%$ ), donja podloga se može izostaviti.

Donja podloga (tampon) treba da ima zbijenost 95% od maksimalne laboratorijske zbijenosti.

## ELEMENTI KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA

### Gornja podloga

- sloj koji nosi u kk i zahtjevi u pogledu kvaliteta prilično veliki
- svaki materijal koji je otporan na dejstvo vode i mraza i ima  $CBR \geq 80\%$ : drobljeni agregat, mršavi beton, cementom i bitumenom vezani materijali, stabilizovani materijali)

Gornja podloga ima ulogu da:

- spriječi pumpanje i dejstvo mraza
- obezbjedi odvodnjavanje
- smanji negativno desjtvio promjene zapremine u posteljici
- poveća nosivost

## ELEMENTI KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA

### Gornja podloga

Sastav:

1. Isključivo od kvalitetnog mineralnog materijala

- Suvo vezani makadam  $d=7\text{-}10\text{cm}$
- Šljunkoviti materijal  $d=15\text{cm}$


2. Mineralni materijal vezan nekim vezivom:

- Bitumenizirani materijal BNS  $d=5\text{-}18\text{cm}$
- Cementom vezani materijal CVM  $d=10\text{-}20\text{cm}$
- Stabilizovani (bitumenom ili krečom) materijali STM  $d=6\text{-}30\text{cm}$
- Mršavi beton  $d=10\text{-}15\text{cm}$

## ELEMENTI KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA

### Zastor

- podnosi direktnе uticaje saobraćajnog opterećenja
- najkvalitetniji sloj u kk
- sila koja djeluje na zastor je ista ona sila koja djeluje na sve slojeve po dubini, sve do posteljice, s tim što je površina djelovanja mnogo veća (konusna raspodjela)



## ELEMENTI KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA

### Zastor kod fleksibilnih kolovoznih konstrukcija

**Vezni** sloj, povezuje habajući sloj sa podlogom, povećava nosivost, otpornost na trajne deformacije, postepeno mijenja kvalitet materijala, obezbjeđuje uslove za kvalitetniju izgradnju habajućeg sloja, kvalite materijala isti kao za habajući sloj,  $d=5-10\text{cm}$

**Habajući** sloj se najčešće radi od asfalt-betona, veoma rijetko od livenog asfalta, tankih i ultra tankih asfaltnih zastora kod obnova postojećih zastora, površinskih obrada

## ELEMENTI KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA

### Zastor kod krutih kolovoznih konstrukcija

Betonska ploča može biti urađena od:

- armiranog betona
- nearmiranog betona
- betona armiranog vlaknima
- neprekidno armiranog betona
- prednapregnutog betona
- valjanog betona

## DIMENZIONISANJE KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA

- određivanje debljine i sastava pojedinih slojeva kk
- definisanje zahtjeva kvaliteta i sastava pojedinih mješavina u slojevima kolovozne konstrukcije
- definisanje kvaliteta upotrebljinih materijala u posteljici
- utvrđivanje tehnologije radova
- analiza troškova građenja i održavanja kk
- poređenje varijantnih rješenja i izbor optimalnog sastava i debljine slojeva sa aspekta strategije korišćenja i upravljanja putevima

## DIMENZIONISANJE KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA

### Faktori koji utiču na dimenzionisanje

- opterećenje (ukupna masa vozila, opterećenje po točku, broj i razmak točkova, kontaktno opterećenje, trajanje opterećenja, raspored opterećenja po saobraćajnim trakama, tip opterećenja-statičko ili dinamičko; ekvivalentno saobraćajno opterećenje)
- prirodna sredina (maksimalne, minimalne i prosječne temperature, količina padavina, vlažnost, nivo podzemne vode)
- konstruktivne karakteristike (broj, debljina i vrsta slojeva, čvrstoće materijala)
- građenje (tehnologija građenja)
- održavanje
- nivo usluge, bezbjednost i ekonomičnost

## DIMENZIONISANJE KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA

### Metode dimenzionisanja

#### - fleksibilne kolovozne konstrukcije

metoda Američkog društva za javne puteve i transport-AASHTO

metoda Instituta za asfalt SAD

metoda SHELL

#### - krute kolovozne konsrukciye

metoda Westergaard

metoda Pickett&Ray


metoda Američkog društva za javne puteve i transport-AASHTO

metoda Udruženja za portland cement-PCA

## KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

### SAVREMENE TIPSKE FLEKSIBILNE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

Tip ①




ZASTOR OD ASFALT BETONA I BITUMENIZIRANI NOŠEĆI SLOJ (BNS)



NOŠEĆI SLOJ OD NEVEZANOG ZRNASTOG KAMENOG MATERIJALA (SLJUNAK, DROBLJENI KAMENI MATERIJAL I SL.) ILI ZGURA VISOKIH PEĆI

Tip ②



STABILIZACIJA TLA U POSTELJICI POGODNOM VRSTOM VEZIVA (KREĆ, CEMENT I SL.)




DONJI BITUMENIZIRANI NOŠEĆI SLOJ (DBNS)




NOŠEĆI SLOJ OD ZRNASTOG KAMENOG MATERIJALA STABILIZIRANOG CEMENTOM ILI SLIČNIM HIDRAULIČNIM VEZIVIMA


Tip ③




Tip ④



Tip ⑤




Tip ⑥




# KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

## DIMENZIONISANJE



Dijagram za dimenzioniranje kolovoznih konstrukcija koje se sastoje od slojeva bit. vezanih materijala i nošćih slojeva od nevezanog zrnastog kamenog materijala



Dijagram za dimenzioniranje kolovoznih konstrukcija koje se sastoje od slojeva bit. vezanih i nošćih slojeva od cementom stabilizovanog zrnastog kamenog materijala